

# Stain Blocker

## Professional

### Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου πολλαπλών εφαρμογών

Μονώνει δύσκολους στεγνούς λεκέδες από νικοτίνη, παλαιά υγρασία, κάπνα τζακιού, μαρκαδόρους, κηρομπογιές, λαδιές.

Εξασφαλίζει καλή πρόσφυση σε υδροχρώματα και ασβέστες, καθώς και σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα.

Γυαλοχαρτάρεται εύκολα και δίνει λεία επιφάνεια για υψηλής ποιότητας φινιρίσμα.

Έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.

Δουλεύεται και απλώνεται εύκολα.

Είναι μέτριας οσμής και υψηλής αντοχής στο κιτρίνισμα.

Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου πολλαπλών εφαρμογών. Μονώνει λεκέδες νικοτίνης ή παλαιάς υγρασίας, κάπνας τζακιού ή φωτιάς, και εξασφαλίζει την πρόσφυση του τελικού χρώματος πάνω σε υδροχρώματα και ασβέστες. Γυαλοχαρτάρεται εύκολα και χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων σε τοίχους, γυψοσανίδες και ταβάνια.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)  
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα  
Μονώνει ικανοποιητικά  
Καλύπτει αποτελεσματικά  
Υψηλής Απόδοσης



# Stain Blocker

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφανείας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνης, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Φιλοσοτοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT STAIN BLOCKER.
- ◆ Χονδροσοτοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT STAIN BLOCKER.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη ημέρα και 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Αραίωση:
  - ◆ 1<sup>η</sup> στρώση: 3-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ
  - ◆ 2<sup>η</sup> στρώση: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.
- ◆ Χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις με το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο περισυλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

**Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.**

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού A/θ (Δ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 g/L

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό: 1,52 (±0,02) {ISO 2811}
Στέρεα κατ' Όγκο (%)	50(±1)
Ιξώδες (KU)	70 - 90 (ASTM D-562)
Στιλνότητα	<10 (γωνία παρατήρησης 85°) {ISO 2813}
Δείκτης Λευκότητας	W1 > 85 (ASTM E313-98)
Δείκτης Κιτρινίσματος	Y1 < 1,0 (ASTM E313-98)
Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	8 - 10*
Σημείο ανάφλεξης	40°C
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής